

Ficha Técnica

RNPT425 - PROTEC 425 (CORES) base acuosa

DESCRIPCION **ACABADO BASE AGUA SEMI TRANSPARENTE**

PRINCIPAL UTILIZACIÓN	Maderas Exteriores	(n.a.)
PROPIEDADES	Poder de relleno Excelente	Resistencia a la intemperie Resistencia a los rayos UVs

DADOS TÉCNICOS

	± 2s, Viscosidad de producto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDAD (g/cm ³)±0,1	± 1%, Brillo (Ángulo 20°, 20°C a 1 atm)	SÓLIDOS (m/m) ± 1%	CADUCIDAD	COLOR / ASPECTO
A LA TEMPERATURA AMBIENTE	Tixotrópico	1,03	(n.a.)	39%	12 meses - Envase cerrado sin abrir	Semitransparente
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Preparar el producto en una temperatura ambiente superior a 15°C; agitar y homogeneizar el contenido de cada envase antes de su utilización.					
PREPARACIÓN DEL SOPORTE	La superficie a recubrir debe estar seca,limpia y libre de grasa y polvo.					

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

	CATALIZADOR	(n.a.)	DISOLVENTE	(n.a.)
VOLUMEN		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OTROS PRODUCTOS AUXILIARES

	OTROS (1)	(n.a.)	OTROS (2)	(n.a.)
VOLUMEN		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDAD DE APLICACIÓN RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	listo para aplicar
---------------------------	--------	---	--------------------

INFORMACIÓN TÉCNICA

	TIEMPO REPINTURA	TIEMPO PARA LIJAR	SECADO AL TOQUE	TIEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAJE RECOMENDADA EN HUMEDO	ESPESOR RECOMENDADA EN SECO CAPA μm
TEMPERATURA AMBIENTE	4 Horas	4 Horas	1 hora	4 Horas	280-320	150
SECADO UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECADO FORZADO	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola Aerográfica
Pistola Airmix o Airless

OBSERVACIONES	Este producto forma parte del proceso de acabado de carpintería - puertas y ventanas de exterior. Para más información consultar al departamento técnico de Rikor.
----------------------	--

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	FECHA	31/08/2018
	Revisión nº	1
	Técnico	03

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.