

Ficha Técnica

RNPT54 **PROTEC 5420 CORES** Aquoso

DESCRIÇÃO LASUR AQUOSO SEMITRANSARENTE

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO Madeira Exterior (n.a.)

PROPRIEDADES Resistência UV Resistência à intempérie Repelente à água

DADOS TÉCNICOS

	± 10s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,021	± 5% ,BRILHO (Ângulo 60°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	50	1,03	45	38%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Semitransparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Aplicar a uma temperatura entre 15 e 25°C (evitando a incidência directa do sol, durante a aplicação) e uma humidade do ar superior a 70%.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Lixar até um grão máximo de #100. A humidade da madeira deve variar entre 8% e 12%					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	H2O
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	pronto a aplicar
--------------------	--------	--	------------------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	4 Horas	(n.a.)	1 hora	4 Horas	(n.a.)	80
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola
(n.a.)

OBSERVAÇÕES Em função da cor, a viscosidade, a densidade e teor de sólidos podem variar ligeiramente entre produtos da mesma gama.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	13/04/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01 -

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.