

Ficha Técnica

RNPT26500 - PROTEC 265 WEISS Base Aquosa

DESCRIÇÃO Fundo aquoso branco

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO Madeira Exterior (n.a.)

PROPRIEDADES Boa aderência Mono Componente Isolante

DADOS TÉCNICOS

	± 3s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,021	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
--	---	---------------------------------------	---	-------------------------	----------------	---------------

À TEMPERATURA AMBIENTE	19	1,21	(n.a.)	44%	6 meses - Embalagem Selada não violada	(n.a.)
-------------------------------	----	------	--------	-----	--	--------

CONDIÇÕES APLICAÇÃO Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	Água
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
---------------------------	--------	---	--------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	3 Horas	70-80	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola

Mergulho

OBSERVAÇÕES PARA APLICAÇÃO POR FLOW COATING E MERGULHO, O PRODUTO PODE SER DILUÍDO COM ÁGUA ATÉ 10%.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	31/07/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.